

## e-201

## Biały Papier Półbłyszczący z Klejem Akrylowym

do druku termotransferowego

Karta techniczna produktu

Wersja nr KT-201-11C / 12-2025

|            |              |
|------------|--------------|
| Wydanie:   | Styczeń 2026 |
| Zastępuje: | Styczeń 2024 |

**Właściwości:**

e-201 to biały, gładki, bezdrzewny, półbłyszczący papier, jednostronnie powlekany, dostosowany do drukowania termotransferowego. Materiał jest produkowany z certyfikowanego papieru FSC®.

Klej zastosowany w przypadku tego materiału to trwały klej akrylowy, ogólnego przeznaczenia, który charakteryzuje się dużą przyczepnością początkową i doskonałą przyczepnością docelową. Dobrze zachowuje się w niskich temperaturach, na szerokiej gamie podłoży. Jako podkład stosuje się żółtobrązowy super gładki papier błyszczący.

**Zastosowanie:**

Produkt nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań etykiet promocyjnych i przemysłowych, gdzie wymagany jest atrakcyjny wygląd zadruku wielobarwnego.

**Tabela 1. Dane techniczne warstwy wierzchniej\***

Nie dla celów specyfikacyjnych

| Typowe dane techniczne warstwy wierzchniej |    |                  |         |
|--------------------------------------------|----|------------------|---------|
| Gramatura                                  | 77 | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Grubość                                    | 66 | µm               | ISO 534 |

**Tabela 2. Dane techniczne warstwy klejowej\***

Nie dla celów specyfikacyjnych

| Typowe dane techniczne kleju     |                |     |                       |
|----------------------------------|----------------|-----|-----------------------|
| Przyczepność początkowa**        | 600            | N/m | FTM 9 szkło           |
| Siła przyczepności 90°**         | 320            | N/m | FTM 2 stal nierdzewna |
| Minimalna temperatura naklejania | +5°C           |     |                       |
| Zasięg temperatur                | -20°C to +80°C |     |                       |

**Tabela 3. Dane techniczne podkładu\***

Nie dla celów specyfikacyjnych

| Typowe dane techniczne podkładu |    |                  |         |
|---------------------------------|----|------------------|---------|
| Gramatura                       | 53 | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Grubość                         | 46 | µm               | ISO 534 |

\*Wszystkie wartości specyfikacji są uważane za dokładne w zakresie +/- 10%.

\*\*Wszystkie wartości przyczepności są uważane za dokładne dla wartości w zakresie -10% i wszystkich wartości powyżej (+) określonych w arkuszu danych technicznych.

Data: Styczeń 2026  
Wersja nr KT-201-11C / 12-2025  
ETISOFT PRODUKT N<sup>o</sup> e-201  
Biały Papier Półbłyszczący z Klejem Akrylowym

**Grubość całkowita:** 123µm ± 10% (ISO 534)

**Drukowanie w technologii termotransferowej:**

Producent rekomenduje poniższe rodzaje taśm termotransferowych:

**ETISOFT EDR721 DIAMOND WAX STANDARD**  
**ETISOFT EPR921 PANTONE WAX BLUE**  
**ETISOFT EPR922 PANTONE WAX RED**  
**ETISOFT EPR943 PANTONE MIX GREEN**  
**ETISOFT ECO WR BLACK**  
**ETISOFT EGR521 GRAPHITE WAX**  
**ETISOFT EDR741 DIAMOND MIX PREMIUM**  
**ETISOFT SUPER PREMIUM BLACK**  
**ETISOFT EPR941 PANTONE MIX BLUE**  
**ETISOFT EPR942 PANTONE MIX RED**  
**ETISOFT EPR943 PANTONE MIX GREEN**

**Czas magazynowania:**

24 miesiące jeżeli materiał jest przechowywany w warunkach określonych przez FINAT (20-25°C; 40-50% wilgotności względnej).

**Uwagi:**

W celu zwiększenia przyczepności etykiety należy naklejać na czystą i suchą powierzchnię.

- \*Znaki handlowe wymienione w karcie są wyłączną własnością ich prawowitych właścicieli.
- \*Przedstawione wartości i zalecenia oparte są na wiarygodnych testach.
- \*Wartości podane w karcie technicznej są średnimi wartościami wyników przeprowadzonych badań i mają charakter informacyjny. Rozmiar oraz położenie etykiety względem powierzchni klejenia może wpłynąć na otrzymany wynik.
- \*Podane wartości i zalecenia nie są przeznaczone do celów specyfikacyjnych i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące dane techniczne.