

e-207

Biały Papier Półbłyszczący z Klejem Kauczukowym

do druku termotransferowego

Karta techniczna produktu

Wersja nr KT-207-12C / 11-2025

Wydanie:	Styczeń 2026
Zastępuje:	Styczeń 2024

Właściwości:

e-207 to biały, gładki, bezdrzewny, półbłyszczący papier, jednostronnie powlekany, dostosowany do drukowania termotransferowego. Materiał jest produkowany z certyfikowanego papieru FSC®.

Klej zastosowany w przypadku tego materiału to trwały klej kauczukowy, ogólnego przeznaczenia, który charakteryzuje się doskonałą przyczepnością na szerokiej gamie podłoży, wliczając w to podłoża niepolarne, o niewielkiej szorstkości i lekko zakrzywione. Odznacza się szczególnie dobrym działaniem w niższych temperaturach.

Jako podkład stosuje się żółtobrazowy super gładki papier błyszczący.

Zastosowanie:

Produkt ten nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań etykiet promocyjnych i przemysłowych, gdzie wymagany jest atrakcyjny, półbłyszczący wygląd przy druku wielokolorowym. Typowe zastosowania obejmują etykiety do użytku w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

Tabela 1. Dane techniczne warstwy wierzchniej*

Nie dla celów specyfikacyjnych

Typowe dane techniczne warstwy wierzchniej			
Gramatura	77	g/m ²	ISO 536
Grubość	66	µm	ISO 534

Tabela 2. Dane techniczne warstwy klejowej*

Nie dla celów specyfikacyjnych

Typowe dane techniczne kleju			
Przyczepność początkowa **	720	N/m	FTM 9 szkło
Siła przyczepności 90°**	360	N/m	FTM 2 stal nierdzewna
Minimalna temperatura naklejania	0°C		
Zasięg temperatur	-40°C to +70°C		

Tabela 3. Dane techniczne podkładu*

Nie dla celów specyfikacyjnych

Typowe dane techniczne podkładu			
Gramatura	53	g/m ²	ISO 536
Grubość	46	µm	ISO 534

*Wszystkie wartości specyfikacji są uważane za dokładne w zakresie +/- 10%

**Wszystkie wartości przyczepności są uważane za dokładne dla wartości w zakresie -10% i wszystkich wartości powyżej (+) określonych w arkuszu danych technicznych.

Grubość całkowita: 124µm ± 10% (ISO 534)

Data: Styczeń 2026
Wersja nr KT-207-12C / 11-2025
ETISOFT PRODUKT N^o e-207
Biały Papier Półbłyszczący z Klejem Kauczukowym

Drukowanie w technologii termotransferowej:

Producent rekomenduje poniższe rodzaje taśm termotransferowych:

ETISOFT EDR721 DIAMOND WAX STANDARD

ETISOFT EPR921 PANTONE WAX BLUE

ETISOFT EPR922 PANTONE WAX RED

ETISOFT EPR923 PANTONE WAX GREEN

ETISOFT ECO WR BLACK

ETISOFT EGR521 GRAPHITE WAX

ETISOFT DIAMOND MIX PREMIUM

ETISOFT SUPER PREMIUM

ETISOFT EPR941 PANTONE MIX BLUE

ETISOFT EPR942 PANTONE MIX RED

ETISOFT EPR943 PANTONE MIX GREEN

ETISOFT EDR742 DIAMOND MIX ED

Czas magazynowania:

24 miesiące jeżeli materiał jest przechowywany w warunkach określonych przez FINAT (20-25°C; 40-50% wilgotności względnej).

Uwagi:

W celu zwiększenia przyczepności etykiety należy naklejać na czystą i suchą powierzchnię.

*Znaki handlowe wymienione w karcie są wyłączną własnością ich prawowitych właścicieli.

*Przedstawione wartości i zalecenia oparte są na wiarygodnych testach.

*Wartości podane w karcie technicznej są średnimi wartościami wyników przeprowadzonych badań i mają charakter informacyjny.

*Podane wartości i zalecenia nie są przeznaczone do celów specyfikacyjnych i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące dane techniczne.

*Etisoft posiada możliwości wykonania płatnych badań w niezależnym laboratorium, w określonym przez klienta zakresie (metoda badawcza i nr normy) zgodnie z wymaganiami danej aplikacji.