

e-306

Biały Papier Błyszczący z Klejem Akrylowym

do druku termotransferowego

Karta techniczna produktu

Wersja nr KT-306-07C / 06-2025

Wydanie:	Styczeń 2026
Zastępuje:	Styczeń 2023

Właściwości:

e-306 to powlekany, błyszczący, bezdrzewny papier przeznaczony dla przemysłu farmaceutycznego oraz do etykiet do oznaczania produktów o małych wymiarach i zakrzywionych powierzchniach.

Klej zastosowany w przypadku tego materiału to trwały, akrylowy klej specjalnie stworzony dla przemysłu farmaceutycznego, gdzie wymagane są właściwości niedopuszczające do migracji kleju (np. buteleczki z kroplami do oczu). Można go stosować w procesie sterylizacji (autoklawy, promieniowanie gamma, gazy).

Jako podkład stosuje się biały, błyszczący silikonowany papier.

Zastosowanie:

Przemysł farmaceutyczny. Etykiety o dużej elastyczności.

Tabela 1. Dane techniczne warstwy wierzchniej*

Nie dla celów specyfikacyjnych

Typowe dane techniczne warstwy wierzchniej			
Gramatura	65	g/m ²	ISO 536
Grubość	59	µm	ISO 534

Tabela 2. Dane techniczne warstwy klejowej*

Nie dla celów specyfikacyjnych

Typowe dane techniczne kleju			
Przyczepność początkowa**	480	N/m	FTM 9
Minimalna temperatura naklejania	+10°C		
Zasięg temperatur	-40°C to +100°C		

Tabela 3. Dane techniczne podkładu*

Nie dla celów specyfikacyjnych

Typowe dane techniczne podkładu			
Gramatura	58	g/m ²	ISO 536
Grubość	51	µm	ISO 534

*Wszystkie wartości specyfikacji są uważane za dokładne w zakresie +/- 10%.

**Wszystkie wartości przyczepności są uważane za dokładne dla wartości w zakresie -10% i wszystkich wartości powyżej (+) określonych w arkuszu danych technicznych.

Grubość całkowita: 131µm ± 10%

Data: Styczeń 2026
Wersja nr KT-306-07C / 05-2025
ETISOFT PRODUKT N^o e-306
Biały Papier Błyszczący z Klejem Akrylowym

Drukowanie w technologii termotransferowej:

Producent rekomenduje poniższe rodzaje taśm termotransferowych:

ETISOFT EDR741 DIAMOND MIX PREMIUM

ETISOFT SUPER PREMIUM BLACK

ETISOFT ECO WR BLACK

ETISOFT EGR521 GRAPHITE WAX

Czas magazynowania:

24 miesiące jeżeli materiał jest przechowywany w warunkach określonych przez FINAT
(20-25°C; 40-50% wilgotności względnej)

Uwagi:

W celu zwiększenia przyczepności etykiety należy naklejać na czystą i suchą powierzchnię.

- *Znaki handlowe wymienione w karcie są wyłączną własnością ich prawowitych właścicieli.
- *Przedstawione wartości i zalecenia oparte są na wiarygodnych testach.
- *Wartości podane w karcie technicznej są średnimi wartościami wyników przeprowadzonych badań i mają charakter informacyjny.
- *Podane wartości i zalecenia nie są przeznaczone do celów specyfikacyjnych i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące dane techniczne.
- *Etisoft posiada możliwości wykonania płatnych badań w niezależnym laboratorium, w określonym przez klienta zakresie (metoda badawcza i nr normy) zgodnie z wymaganiami danej aplikacji.